

# DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA

Rod. Rio Claro - Piracicaba, km 7 - Distrito Assistência  
CEP: 13509-900 – Rio Claro / SP  
CNPJ: 47.595.863/0004-65  
Fone: (19) 3522-3700

## FICHA TÉCNICA

| REFERÊNCIA:  | <b>MARMO DOURO POLIDO-R53</b>                         | CÓDIGO:                     | 2606                             |
|--|---|-----------------------------|----------------------------------|
| MARCA:   | DELTA PORCELANATO ORNARE                              |                             |                                  |
| SUPERFÍCIE:  | ESMALTADO   | ACAB. SUPERFICIAL:          | ESMALTADO POLIDO      RETIFICADO |
| PROPRIEDADES   | ABNT NBR ISO 13006                                    | PROPRIEDADES                |                                  |
| Absorção de água   | 0 a 0,5%  | 0 a 0,5%                    |                                  |
| Módulo de resistência à flexão                                 | $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>                           | $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup> |                                  |
| Carga de ruptura   | $\geq 1300$ N   | $\geq 1300$ N               |                                  |
| Resistência a manchas  | ESMALTADO $\geq$ CLASSE 3<br>NÃO ESMALTADO A DECLARAR | $\geq$ CLASSE 3             |                                  |
| Expansão por umidade   | A declarar  | $\leq 0,2$ mm/m             |                                  |
| Variação dimensional   | $\pm 1$ mm  | $\pm 1$ mm                  |                                  |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscinas | Mínimo GLB  | Mínimo GLB                  |                                  |
| Resistência a álcalis e ácidos de baixa concentração           | A declarar  | Mínimo GLB                  |                                  |
| Resistência ao gretamento                                      | Requerido   | Requerido                   |                                  |
| Aspecto superficial  | Mínimo 95%  | Mínimo 95%                  |                                  |
| Coeficiente de atrito  | A declarar  | $< 0,4$                     |                                  |
| Dimensão de trabalho   | A declarar  | 528,0 mm x 1056,0 mm        |                                  |
| Espessura *  | A declarar  | 9 mm                        |                                  |
| Peças por caixa  | A declarar  | 4                           |                                  |
| Área de cobertura  | A declarar  | 2,23 m <sup>2</sup>         |                                  |
| Junta mínima   | A declarar  | 2 mm                        |                                  |
| Variação de tonalidade   | A declarar  | V3                          |                                  |
| Indicação de Uso   | A declarar  | MT                          |                                  |
| Variação de face   | A declarar  | Até 10                      |                                  |

\* Eventualmente o produto poderá sofrer pequena alteração em sua espessura, sendo a embalagem o parâmetro técnico para esta dimensão.

### VARIAÇÃO DE TONALIDADE

|    |   |
|----|---|
| V3 | Variação moderada: As cores presentes numa única peça são parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Uma nuance de cor de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima. |
|----|---|

#### ATENÇÃO

Os modelos classificados como V2, V3 e V4 podem apresentar alternância no desenho (faces) e nas cores entre as peças.

### INDICAÇÃO DE USO

|    |  |
|----|--|
| MT | Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado. Havendo acesso a áreas externas, utilize devidamente tapetes ou capachos para retenção de resíduos externos. |
|----|--|

#### ATENÇÃO

Áreas externas: produto não indicado para uso em calçadas, rampas, escadas e entorno de piscinas.

Produto cerâmico, pela sua natureza, quando molhado é mais suscetível ao escorregamento. Nenhum modelo é considerado antiderrapante ou antideslizante.

